

# FINITURE E COLORI WOODN

## Spazzolato (per applicazioni Indoor e Outdoor)

01 Bianco Carrara



01-PW Avorio



02 Lagorai



28 Grigio Londra



14 Grigio Silverstone



48 Black



99 Cuba



13 Myanmar



10 Caffè Bogotà



33 Beige Sahara



77 CocoWalk



73 Sinai



80 Terracotta



## Liscio (solo per applicazioni Indoor)


01 Bianco Carrara



01-PW Avorio



02 Lagorai



28 Grigio Londra



14 Grigio Silverstone



48 Black




99 Cuba



13 Myanmar



10 Caffè Bogotà




33 Beige Sahara



77 CocoWalk



73 Sinai



80 Terracotta



I colori qui riprodotti sono puramente indicativi, si consiglia di effettuare la scelta sulla base di campioni prodotto reali.  
Data la presenza della fibra di legno, il prodotto può essere soggetto a variazioni di colorazione e di finitura superficiale da lotto a lotto di produzione.

TEST  
INVECCHIAMENTO ACCELERATO  
DEL COLORE

# TEST INVECCHIAMENTO ACCELERATO DEL COLORE

## STABILITÀ DEL COLORE

La stabilità dei colori è stata testata conformemente alle prove di invecchiamento accelerato (UNI EN ISO 4892-2:2009 e UNI EN ISO 2105-A02:1996); il risultato della prova è espresso assegnando un valore numerico alla variazione di colore secondo la scala internazionale dei grigi.

## OGGETTO DELLA PROVA

Resistenza all'invecchiamento accelerato su profili in materiale legnoso secondo le norme UNI EN ISO 4892-2:2009 e UNI EN 20105-A02:1996

## MODALITÀ DELLA PROVA

L'apparecchiatura utilizzata è dotata di lampada allo Xenon da 6500 Watt raffreddata ad acqua.

L'apparecchiatura è settata sui seguenti parametri:

- esposizione alla luce continua;
- sorgente luminosa sui campioni: 0,50 W/m<sup>2</sup> a 340 nm, pari a 580 W/m<sup>2</sup>;
- potenza totale irradiata sul campione: 2,50 GJ/m<sup>2</sup> e 7,5 GJ/m<sup>2</sup>;
- programma di irraggiamento: 102 min. di irraggiamento e 18 min. di irraggiamento + spruzzo acqua deionizzata.

campione	colore	grado scala di grigi* dopo 3600h di esposizione contro campioni originali	grado scala di grigi* dopo 3600h di esposizione contro campioni invecchiati per 1200h
1	Bianco Carrara	3	4/5
2	Lagorai	3	4/5
6	Marrakech	3/4	4/5
9	Cuba	3/4	4/5
10	Caffè Bogotà	4	4
12	Segovia	3	4/5
13	Myanmar	4	4
14	Grigio Silverstone	4	4/5
27	Grigio Lavaredo	2/3	4/5
28	Grigio Londra	3	4/5
33	Beige Sahara	3/4	5

(\* ) La scala internazionale dei Grigi va dal Grado 1 (massima differenza di colore) al Grado 5 (minima differenza di colore).

SPECIES UNICA



BORN IN VENICE

#### DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ - NOTE GENERALI

Le informazioni fornite da WoodN Industries nel presente documento hanno una funzione meramente indicativa, si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e devono essere considerate quali descrizioni dei nostri prodotti e delle loro possibilità di applicazione. Tali informazioni non devono essere interpretate come forma di garanzia delle specifiche caratteristiche o delle prestazioni dei nostri prodotti. I colori presenti in questa pubblicazione sono stati riprodotti con tecniche di stampa, pertanto potrebbero presentare leggere differenze rispetto ai colori originali. Campioni originali sono disponibili su richiesta. WoodN Industries Non garantisce l'esattezza e la completezza di dette informazioni. WoodN Industries Si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza ulteriore avviso, le informazioni contenute nel presente documento. WoodN Industries non garantisce che le informazioni contenute nel presente documento siano rispondenti allo scopo per il quale la controparte le consulta. Clienti e terzi sono tenuti ad avvalersi della consulenza di un professionista del settore che fornisca loro informazione in merito all'idoneità dei prodotti WoodN Industries ad essere utilizzati per tutti gli scopi previsti, nonché in relazione alla loro conformità rispetto alle leggi e ai regolamenti applicabili. WoodN Industries si riserva ogni diritto di apportare modifiche ai propri prodotti (e alle loro caratteristiche) senza darne comunicazione preventiva. WoodN Industries non è responsabile dei danni o delle perdite di qualsiasi natura derivanti da o correlati all'utilizzo del presente documento. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata in sistemi di gestione dati o diffusa, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione esplicita di WoodN Industries. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

SPECIES UNICA



BORN IN VENICE

Sede centrale:

Woodn Industries, Via Ippolito Caffi, 17 - 32100 Belluno, ITALY

tel: +39 049 89.60.706

info@woodn.com

Sede produttiva:

Woodn Italy, Via delle Industrie, 11 - 30030 Salzano (VE), ITALY

[www.woodn.com](http://www.woodn.com)